

CARICHE SPECIALI PER VERNICI, ADESIVI, GOMMA E MATERIE PLASTICHE

ALLUMINA MODIFICATA AL-I-TTS

Allumina triidrata modificata superficialmente. Si impiega nei sistemi poliuretanici ed epossidici in parziale sostituzione delle cariche convenzionali. Consente di aumentare la dose di carica, migliorare la dispersione, evitare la sedimentazione, migliorare le proprietà antifiamma. D₅₀: 8.50-11.0 µm.

Applicazioni: Prodotti vernicianti e adesivi antifiamma, Sistemi poliuretanici ed epossidici, Materie plastiche.

BARITE MODIFICATA BRT/TI

Solfato di bario modificato superficialmente, di elevata purezza, elevato grado di bianco ed ultra fine. Offre: superiore disperdibilità, aumento della quantità di carica, effetto antisedimentante e antiagglomerante, superiori proprietà antifiamma. D₅₀: 4.0-5.5 µm. *Applicazioni: Prodotti vernicianti e affini, Sistemi poliuretanici ed epossidici, Materie plastiche.*

TALCO MODIFICATO TLC/TI

Talco modificato superficialmente. Offre: superiore disperdibilità, potere compatibilizzante, aumento della quantità di carica nel sistema, proprietà idrofobizzanti e sequestranti dell'umidità. D₅₀: 7.0-9.0 µm.

Applicazioni: Prodotti vernicianti e affini, Sistemi poliuretanici ed epossidici, Materie plastiche.

OSSIDO DI CALCIO SC 20

Ossido di calcio micronizzato di elevata qualità e reattività. Agisce come dissecante, rinforzante, opacizzante e basificante. D₅₀: <3,5 µm. Disponibile in sacchi da kg. 25 e sacchetti bassofendenti da kg. 1.

Applicazioni: Mescole di gomma, Elastomeri, Compounds plastici.

OSSIDO DI CALCIO SC 20 TI

Versione dell'OSSIDO DI CALCIO SC 20 modificata superficialmente per migliorare la dispersione ed esercitare una eccellente azione compatibilizzante. *Applicazioni: Mescole di gomma, Elastomeri, Compounds plastici.*

OSSIDO DI CALCIO SC 20 LD

Versione dell'OSSIDO DI CALCIO SC 20 rivestita con olio minerale per ridurre la polverosità.

Applicazioni: Mescole di gomma, Elastomeri, Compounds plastici.

NEOLIGHT SP

Carbonato di calcio precipitato bianchissimo, rivestito con acidi grassi. Si impiega come modificatore reologico in vernici, inchiostri, adesivi, come filler rinforzante per mescole di gomma ed in particolare per articoli tecnici bianchi e colorati di elevata qualità.

Applicazioni: Adesivi poliuretanici bicomponenti, PVC plastisol, Mescole di gomma, Vernici e inchiostri base solvente.

FINCOCARB MICRO

Carbonato di calcio precipitato leggero bianchissimo. Si impiega negli smalti brillanti per conferire pienezza, omogeneità e superiore bianchezza, negli smalti satinati e opachi come agente satinante e opacizzante. Stabilizza la viscosità e migliora la lavabilità della vernice. *Applicazioni: Vernici e inchiostri al solvente e all'acqua, Mescole di gomma.*

Caolino MICRO KC 25

Caolino calcinato di elevata finezza e bianchezza. Ottimo extender del biossido di titanio, conferisce buone proprietà ottiche e contribuisce alla riduzione dei costi nella produzione di pitture e masterbatch.

Applicazioni: Vernici e inchiostri al solvente e all'acqua, Mescole di gomma, Compounds plastici.